

Výrobní číslo **9906**

vodou ředitelná nátěrová hmota k vnitřním i venkovním vrchním lesklým nátěrům dřeva a kovových konstrukcí

Vlastnosti:

ETERNAL lesk alkydový je vodou ředitelná nátěrová hmota na bázi vodné emulze hybridní pryskyřice, povětrnostně stálých pigmentů, plniv a speciálních aditiv. Nátěry se po dokonalém proschnutí vyznačují vysokým leskem, značnou tvrdostí a dobrými antiblokačními vlastnostmi.

Oblast použití:

ETERNAL lesk alkydový je určen k povrchové úpravě dřeva, dřevotřískových a dřevovláknitých materiálů. Je zvláště vhodný k lesklým nátěrům oken a dveří, a to i v podmínkách výrobních podniků. **ETERNAL lesk alkydový** lze použít také k povrchové úpravě kovových podkladů opatřených antikoročním nátěrem (např. **ETERNAL antikor alkydový** nebo **ETERNAL antikor akrylátový**).

Technické údaje:

Sušina		min. 50 hm. %
Spec. hmotnost		1,2 - 1,3 g/cm ³
pH		8,0 - 9,5
Konzistence (4 mm)		min. 150 s
Kryvosť		st.1 až st.2
Zasychání	st.1	80 min. (20°C)
	st.5	12 - 20 hod. (20°C)
Lesk		st. 1
Tvrdost: po 10 dnech		30 %

Spotřeba:

0,12 - 0,15 kg/m² (1 nátěr)

Odstín:

bílý RAL 9003, slonová kost RAL 1015, žlutý RAL 1028, červený RAL 3020, modrý RAL 5005, zelený RAL 6029, šedý RAL 7035, hnědý RAL 8011, černý RAL 9005 Centra COLOR SYSTÉMU AUSTIS tónují podle vzorkovnic CSA, Eurotrend, NCS - S, RAL, CSA Anorganic, Aquatec SF (výběr z více než 4000 odstínů).

Balení:

Standardní odstíny: 0,7 kg plechovky, 5 kg plast. obaly
Odstíny tónované v systému CSA: 1 kg plechovky, 5 kg plastové obaly

Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě +5°C až +25°C. Nesmí zmrznout!

Zpracování:

ETERNAL lesk alkydový se nanáší na suchý, čistý, všech nesoudržných vrstev zbavený a odmaštěný podklad štětcem,



válečkem, pneumatickým i vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním. **ETERNAL lesk alkydový** lze naředit na vhodnou aplikační konzistenci maximálně 10 hm.% vody. Teplota podkladu a okolí musí být nejméně 10°C, relativní vlhkost vzduchu by neměla být vyšší než 75 %. Nižší teplota a vyšší relativní vlhkost vzduchu prodlužují dobu zasychání. Provedení nátěr je nutné chránit min. 48 hodin před atmosférickými srážkami a kondenzací vlhkosti. Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Příklady použití nátěrové hmoty ETERNAL lesk alkydový:

Povrchová úprava neošetřeného dřeva:

- 1) Napuštění podkladu biocidním prostředkem **ETERNAL na dřevo napouštědlo** (zasychání 8 - 20 hodin, 20 - 25°C).
- 2) Přebroušení za sucha brusným papírem č. 150.
- 3) 1 - 2 nátěry hmotou **ETERNAL na dřevo základní** s intervalem mezi nátěry 10 - 24 hodin (20 - 25°C)
- 4) Přebroušení za sucha brusným papírem č. 150 - 180.
- 5) 1 - 2x nátěr hmotou **ETERNAL lesk alkydový** (0,12 - 0,18 kg/m², zasychání 10 - 20 hodin, 20 - 25°C).

Povrchová úprava již ošetřeného dřeva:

- 1) Přebroušení brusným papírem č. 150 - 180.
- 2) Dva nátěry hmotou **ETERNAL lesk alkydový** (0,12 - 0,18 kg/m², zasychání 10 - 20 hodin, 20 - 25°C).

Povrchová úprava kovového podkladu:

- 1) Očištění a odmaštění podkladu.
- 2) Antikorozní nátěr hmotou **ETERNAL antikor alkydový** (0,15 - 0,20 kg/m², zasychání 5 - 8 hodin, 20 - 25°C).
- 3) Dva nátěry hmotou **ETERNAL lesk alkydový** (0,12 - 0,18 kg/m², zasychání 10 - 20 hodin, 20 - 25°C).

Certifikace:

VVÚD Autorizovaná osoba č. 222

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku

Bezpečnost a hygiena při práci:

Při dodržení běžných hygienických zásad neohrožuje **ETERNAL lesk alkydový** zdraví. Při práci je nutné používat vhodný pracovní oděv, nepropustné rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem. Oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody, vyhledejte lékařskou pomoc. Při náhodném požití vypláchněte ústa vlažnou vodou a vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí, vyhledejte lékařskou pomoc.