



# ETERNAL® na bazény

Výrobní číslo **0203**

## vodou ředitelná nátěrová hmota odolná dlouhodobému zatížení vodou, určená zejména k povrchové úpravě bazénů

### Vlastnosti:

**ETERNAL na bazény** je vodou ředitelná nátěrová hmota na bázi vodné disperze akrylového kopolymeru, pigmentů, plniv a speciálních aditiv. Konečný nátěr má velmi dobrou odolnost dlouhodobému zatížení vodou, odolává působení přípravků bazénové chemie a má velmi dobrou odolnost na povětrnosti.

### Oblast použití:

**ETERNAL na bazény** je určen k povrchové úpravě betonových bazénů a okolních betonových ploch. Vzhledem k velmi dobré odolnosti vodě a dobré adhezi k antikorozním nátěrovým hmotám je možné povrchově upravit i kovové bazény, jejichž povrch je opatřen kvalitním antikorozním nátěrem jako je např. **ETERNAL antikor epoxidový**.

### Technické údaje:

Sušina		min. 55 hm. %
Spec. hmotnost		1,26 g/cm <sup>3</sup>
pH		8,0 - 9,5
Viskozita		min. 800 mPas/23°C/
Kryvost		st. 1
Zasychání	st. 1	max. 45 min.
	st. 5	do 24 hod.
Tvrdość filmu po 30 dnech		min. 25 %

### Spotřeba:

0,3 - 0,5 kg/m<sup>3</sup> (2 nátěry)

### Odstín:

bílý, světle modrý, tyrkysový

### Balení:

5 kg plastové obaly

### Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě od 5°C do 25°C. Nesmí zmrznout!

### Zpracování:

**ETERNAL na bazény** se nanáší na suchý, soudržný a vyzrálý betonový podklad, zbavený všech nečistot, mastnoty a zbytků nátěrových hmot. Nový a hlazený betonový podklad se musí před aplikací otryskat nebo obrousit. Dobře připravený betonový podklad se musí napustit penetračním prostředkem **FORTE penetral**. Minimální doba zasychání penetračního prostředku je 4 hod. Kovové podklady musí být před aplikací nátěrové hmoty **ETERNAL na bazény** povrchově upraveny kvalitní antikorozní barvou, odolávající dlouhodobému působení vody, jako např. **ETERNAL antikor epoxidový**. **ETERNAL na bazény** se nanáší na dobře připravený podklad širokým štětcem, malířskou štětkou,



nanášecím válečkem nebo stříkáním ve dvou vrstvách, s přestávkou mezi jednotlivými nátěry 4 až 24 hod., dle klimatických podmínek. **ETERNAL na bazény** lze podle druhu aplikace ředit max. 5 až 10 % vody. Nátěry lze provádět v rozmezí teplot 8°C až 30°C. Venkovní nátěry se nesmějí provádět za intenzivního přímého slunečního svitu. Vodu lze do povrchově upraveného bazénu napouštět nejdříve po 7 dnech od provedení druhého nátěru. Pracovní nářadí je nutné ihned po použití umýt vodou.

### **Certifikace:**

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č.204

### **Likvidace odpadů:**

Je obsahem Bezpečnostního listu

### **Bezpečnost a hygiena při práci:**

Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje **ETERNAL na bazény** zdraví. Při práci je nutné používat vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při náhodném požití vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.